

PINJALAC SOLID 30

DESCRIERE

Lac acrilic pe bază de apă.

CLASIFICARE DIN PUNCT DE VEDERE AL EMISIILOR

Lacul nu conține formaldehide libere, în consecință după uscare nu emite formaldehide în mediul înconjurător.

PREZENTARE PRODUS ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- ◆ Lac flexibil cu uscare rapidă.
- ◆ Întărește nuanțele conservanților de lemn colorați.
- ◆ Conține un absorbant foarte eficace de UV, menit să protejeze lemnul de îngălbenire, precum și agenți ignifuge și anti-mucegai.
- ◆ Utilizabil pentru rame de geamuri, uși frontale și alte suprafețe lemnoase exterioare.

DATE TEHNICE

Conținut de solide

cca. 38 % raportat la volum, 40 % raportat la masă.

Greutate specifică

1,0 kg / litru.

Cod produs

389 6910.

Cantitatea dispersată recomandată și gradul teoretic de acoperire

Cantitatea dispersată recomandată (nediluat)		Gradul teoretic de acoperire
umed / un singur strat	Film uscat teoretic	
135 g/m ²	50 μm	7 – 8 m ² /l

Capacitatea practică de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de condițiile vopsirii, de forma suprafețelor de vopsit precum și de rugozitatea acestora.

Depozitare (+ 23 °C)

12 luni.

Detalii de aplicare

Tehnica de aplicare	Viscozitate DIN 4
Pulverizare la joasă presiune	viscozitatea la livrare
Pulverizare Airless	viscozitatea la livrare
Pulverizare în câmp electromagnetic	viscozitatea la livrare

Poate diluat cu apă în proporție maximă de 10 % în caz de necesitate.

Timpul de uscare (100 – 120 g/m²)

	20 °C	50 °C
Uscat, se poate șlefui, după	1 – 2 h	30 – 60 min.
Uscat, se poate stivui, după	2 – 4 h	1 – 2 h

Temperatura de stivuire sub 30 °C.

Timpul de uscare respectiv timpul de așteptare înainte de revopsire depinde de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului și de ventilație.

Diluare

Apă sau Diluant Akvi.

Curățarea echipamentului

Apă sau Diluant Akvi.

Luciu

ISO 2813/60 ° 25 – 35.

Culori

Coloranți AKVI TONE și TEMASPEED FONTE.

PINJALAC SOLID 30

DETALII DE APLICARE

Aplicare	A se agita bine lacul înainte de utilizare. A se evita spumarea. În vederea menținerii unei calități cât mai bune se recomandă aplicare lacului prin pulverizare în stare nediluată. A se dilua grundul cu apă în proporție maximă de 10 % sau cu diluant Akvi dacă este necesar.
Condiții de aplicare	Suprafețele de tratat trebuie să fie curate și uscate. În cursul aplicării temperatura aerului ambiant, temperatura suprafețelor și al lacului trebuie să fie peste + 18 °C / 64 °F și umiditatea relativă al aerului să fie sub 70 %.
COV	Conține Compuși Organici Volatili 120 g / litru de amestec de lac. Conținutul maxim COV în amestecul de lac gata de aplicare (diluată în proporție de 5 % raportat la volum) este 140 g / litru.
SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE	Citiți cu atenție etichetele cu informații privind siguranța și sănătatea de pe cutie. Mai multe informații privind riscurile de utilizare precum și protecția împotriva acestora sunt disponibile în detaliu în fișele individuale de siguranță și sănătate. Aceste fișe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy.

rer150606/tmk160106/389 6910