

EMPIRE Vopsea pentru mobilă

DESCRIERE	Vopsea alchidică tixotropică pentru uz interior. Empire este ușor de nivelat și asigură un aspect final neted. Empire este ideal pentru aplicarea cu pensula.
EXEMPLE DE UTILIZARE	Vopsea pentru mobilă din lemn și metal.
DATE TEHNICE	Conținut de solide raportat la volum: 50 % în culoarea albă. Densitate: 1,2 kg / litru, alb, ISO 2811. Diluant: Spirt Alb 1050 (În cazul pulverizării Diluant pentru pulverizare 1032). Vopsea de bază: A și C. Rezistență la spălare: Bună în cazul detergenților de curățare obișnuite. Solvenți: Rezistă la terbenină, spirt alb și spirt metilic, nu rezistă la diluanți. Uleiuri și grăsimi: Rezistă la grăsimi vegetale și animale la uleiurile lubrifiante și unsori.
Gama de culori	Paletele de culori Tikkurila Furniture și Symphony.
DETALII DE APLICARE	
Pregătire	Suprafețe noi nevopsite: Se îndepărtează murdăria, praful și grăsimile de pe suprafețele nevopsite. Grunduiți cu grund pentru lemn Jehu sau cu grund de adeziune Otex. Suprafețele din oțel, zinc sau aluminiu se grunduiesc cu grund Rostex Metal. Important: Suprafețele interioare din aluminiu cu umiditate sporită trebuie grunduită cu grund pentru metal Rostex Super. Suprafețe vopsite anterior: A se spăla suprafețele vopsite anterior cu Agent de Curățare (Maalipesu) și a se clăti bine cu apă, după care se lasă să se usuce. A se îndepărta vopseaua despicată cu ajutorul unui răzuitor după care se șlefuește întreaga suprafață. Se îndepărtează praful rezultat. Se astupă găurile și crăpăturile cu chit alchidic Spakkeli. Se grunduiesc dacă este necesar cu grund pentru lemn Jehu sau cu grund de adeziune Otex.
Aplicare	Metode de aplicare: cu pensulă sau prin pulverizare. Diluaire: dacă este necesar, se diluează cu Spirt Alb 1050 (sau diluant pentru pulverizare 1032).
Condiții de vopsire	Suprafața de vopsit trebuie să fie uscată, temperatura aerului trebuie să fie cel puțin + 5 °C / + 41 °F și umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %.
Vopsire	Empire nu necesită agitare înaintea utilizării. Dacă Empire trebuie amestecat – de exemplu în cazul diluării – lăsați vopseaua să devină gelatinoasă înaintea aplicării. În cazul aplicării cu pensula Empire se diluează cu Spirt Alb 1050 și în cazul aplicării prin pulverizare cu Diluant pentru pulverizare 1032. Se aplică cu pensula sau prin pulverizare de 1 – 2 ori.
Gradul de acoperire	10 – 12 m ² / litru.
Timpurile de uscare	La temperatura de 23 °C și umiditatea relativă al aerului de 50%: uscat, nu aderă praful după 3 ore, revopsibil după 24 ore.
Curățirea echipamentului	Echipamentul trebuie spălat cu spirt alb 1050 sau cu Tikkurila Pensselipesu (Soluție de curățare pentru unelte).

EMPIRE Vopsea pentru mobilă

Instrucțiuni pentru curățire

Cel puțin după o lună de la aplicare: Curățați suprafața cu agent neutru de curățare (pH 6-8) utilizând o pensulă moale, burete sau cârpă de curățare. Se curăță suprafețele foarte murdare cu agent de curățare ușor alcalic (pH 8-10) utilizând cârpe de curățare, perie sau burete. Se clătește bine suprafața cu apă.

Suprafața atinge duritatea și durabilitatea finală după o lună în condiții normale, în consecință suprafața trebuie tratată cu grijă pe această perioadă. Dacă suprafața trebuie curățată cu puțin timp după aplicare, utilizați pensulă moale, cârpă umedă sau perie.

Depozitare și transport

Nu este afectat de depozitare în frig sau transport. Cutiile închise în mod necorespunzător sau cutiile utilizate parțial nu rezistă la depozitare pe termen lung.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Cutiile goale trebuie reciclate sau deteriorate conform legislației în vigoare. Deșeurile lichide trebuie deteriorate conform legislației locale în vigoare.

SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Conține: petrol greu hidrotratat.

INFLAMABIL . A se utiliza numai în spații bine aerisite. A nu se inhala vaporii / pulberii. În cazul înghițirii a se contacta imediat cel mai apropiat punct medical, și a se arăta cutia sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține metil-etil cetoximă și octoat de cobalt. Poate cauza reacții alergice.

Este disponibil fișa de siguranță al produsului la cerere.

Clasificare de transport

ADR/RID 3 III.

Recipienti / Rezervoare < 450 litri: nu sunt clasificate ADR din cauza viscozității mari.

mli181006/lko291006/tho251006/seria 550